

Протокол испытаний № 2536
от «19» февраля 2016 г.

Размеры и внешние признаки испытываемой пробы: 2 м.п., панель (ПВХ).0250.Вн. лакированная, белый СТБ 1451-2004

Темпе- ратура испы- тания, °С	Время разложе- ния (горения) образца, мин	Потеря массы, г	Массовая доля летучих веществ, %	Продолжи- тельность экспозиции животных, мин	Параметры токсичности	
					H_{CL50} , г•м ⁻³ (погрешность)	Массовая доля карбокси- гемоглобина, % (погрешность)
600	35	8,24	45,8	30	126±4	75±4

Заключение о результатах испытаний

Материал « Панель (ПВХ).0250.Вн. лакированная, белый СТБ 1451-2004 », испытанный на параметры токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20, МВИ. МН 1925-2003

относится к группе
малоопасных веществ T1 (ТКП 45-2.02-142-2011).

Токсический эффект обуславливается, в основном, действием оксида углерода.

Испытания провели:

Н.С.
(должность)

Н.С.
(должность)

С.Н.С.
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Рубинчик С.Я.
(фамилия, и.о.)

Свищевский С.Ф.
(фамилия, и.о.)

Смолич И.И.
(фамилия, и.о.)

Испытания проводились в присутствии:

В.Н.С.

(подпись)

Лейновой С.Л.

Протокол проверил: _____
Г.А. Соколик

Данный протокол оформлен на 3 листах в 2 экз. и направлен:

1 Директору ООО «Ю-Пласт Бел» Гуку С.И., РБ, 223058, Минская обл., Минский р-н, д. Курганы, ул. Беговая, д. 1/1, ком. 6.

2 НИЛ ППТПГ БГУ (копия)

Данный протокол является собственностью Заказчика, тиражирование протокола (полное или частичное) возможно только с разрешения Заказчика.

**НИЛ прикладных
проблем токсичности
продуктов горения БГУ**